

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Lival Soft

Codice: 852-0001


Prodotto reingrassante ad alto valore ed ammorbidente per pelli, pellicce, lana e seta.

- Ammorbidisce il vellutato e dona morbidezza al tatto
- Ravviva i colori ed aumenta la brillantezza
- Particolarmente delicato per i colori
- E' incolore, adatto particolarmente per pelli chiare
- E' inodore, non irrancidisce
- E' esente da solventi estranei

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Lival Soft

Codice: 852-0001

Impiego: in percloroetilene e solventi idrocarburici

Dati tecnici:

Densità:	0,855 circa
Valore pH:	----
Ionogenità:	----
Aspetto fisico:	incolore

Modalità d'uso:

- Per il reingrasso di pelli scamosciate vengono impiegati:
 - 1) percloroetilene: 30-50 ml di LIVAL SOFT/lt. solvente
 - 2) solvente idroc.: 15-30 ml di LIVAL SOFT/lt. solvente
- Per pelli lisce, pellicce vengono impiegati:
 - 1) percloroetilene: 20 ml di LIVAL SOFT/lt. solvente
 - 2) solvente idroc.: 10 ml di LIVAL SOFT/lt. solvente
- Per i capi in pelle che non vengono ricolorati, si può effettuare nelle macchine lavasecco, anche una impermeabilizzazione con resina di fluorocarbonio, per esempio con SECASIT FSI nel metodo a spruzzo.
- Come reingrassante per i tessuti possono essere aggiunti, nell'ultimo bagno di pulitura, 0,5% di LIVAL SOFT riferito al peso merce.

Sostanze contenute: prodotto grassante puro a base di idrocarburi

Magazzinaggio: conservare in un luogo fresco ed in contenitori ben chiusi.

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40